

### Popis

illac je speciálně impregnovaná těsnicí páska, dodávaná v komprimovaném stavu. Je určena k utěsnění proti hluku, zatékání, prachu, průvanu a zabraňuje vzniku tepelných mostů. Používá se při utěšňování styčné spáry pásových oken, dilatačních spár mezi otvorem výplní a přílehlou konstrukcí nebo jako těsnící vymezovací páska. Páska není UV stabilní.

### Materiál

K výrobě této těsnicí jednostranně lepicí pásky je použito polyuretanové pěnové hmoty, která je modifikována impregnační na bázi polymerakrylátu.

### Barva

- šedá
- antracit

### Provedení

Páska je dodávána předstlačená v rolích jednostranně potažená lepidlem.

### Rozměry

hloubka/šířka spáry (mm)	šířka těsněné spáry (mm)
10/2 15/2	2
10/3 15/3	3
10/4 15/4	4 (3 - 5)
15/6 20/6	6 (5 - 8)
15/8 20/8	8 (6 - 10)
20/10	10 (7 - 12)

Další rozměry na požádání.  
Rozměrové tolerance dle DIN 7715 P3.

### sortiment

- illbruck těsnicí pásky
- illbruck PU pěny
- illbruck těsnicí hmoty
- illbruck butylové těsnicí pásky
- illbruck fólie
- illbruck speciální produkty
- illbruck příslušenství



illbruck illac

### Technická data

	DIN	Klasifikace
Třída hořlavosti	4102	B2, normálně zápalná (P-NDS-04-266)
Tepelná vodivost	52612	$\lambda_{10} \leq 0,055 \text{ W/m K}$
Součinitel difúzního odporu	52615	$\mu \leq 100$
Teplotní odolnost		-30 °C až +90 °C, krátkodobě až +120 °C
Propustnost ve spárách		$a \leq 0,1 \text{ m}^3 / [\text{h.m. (daPa)}^2]$
Zařazení dle	18542	BG 2
Těsnost vůči zatékání	EN1027	skupina namáhání B (do 300 Pa)
Snášenlivost se stavebními materiály	52453	s běžnými stavebními materiály
Doba skladování		1 rok
Skladovací teplota		+1 °C až +20 °C

### Přednosti

- jednostranně potažení pásky lepidlem usnadňuje montáž
- dobrá snášenlivost s běžně používanými těsnicími materiály
- aplikace je možná při libovolné teplotě
- minimální vznik odpadu při aplikování
- estetický vzhled, rychlá montáž, úspora

### Servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

### Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.

**illbruck**  
**illac**

Tremco illbruck s.r.o.  
Úvalská 737/34, 100 00 Praha 10  
tel.: +420-296 565 333  
fax: +420-296 565 300  
<http://www.tremco-illbruck.com>  
e-mail: [prodej@tremco-illbruck.com](mailto:prodej@tremco-illbruck.com)